

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

平1-125381

⑫ Int.Cl.⁴ 識別記号 庁内整理番号 ⑬ 公開 平成1年(1989)5月17日
 C 07 D 487/04 1 3 7 7430-4C
 // C 08 F 22/40 CGC
 CGD 8620-4J 審査請求 未請求 発明の数 4 (全 27 頁)

⑭ 発明の名称 付加反応型イミド系化合物、およびその樹脂組成物、およびその製造方法

⑮ 特 願 昭62-283303

⑯ 出 願 昭62(1987)11月11日

⑰ 発 明 者 西 川 昭 夫 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
 ⑱ 発 明 者 小 山 徹 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
 ⑲ 発 明 者 浅 野 秀 樹 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
 ⑳ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
 ㉑ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名


明 細 書


1. 発明の名称




付加反応型イミド系化合物、およびその樹脂組成物、およびその製造方法

2. 特許請求の範囲


1. 一般式(I)





(式中、R₁、R₂は、H、-CH₃、-C₂H₅、 の中のいずれかであり、お互いに同じであっても異なってもよい。また、A₁、

A₂は、, ,  (R₃は、
 $\text{---CH}_2\text{---}$, $\text{---}\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{C} \text{---} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}\text{---}$, $\text{---}\begin{array}{c} \text{CF}_3 \\ | \\ \text{C} \text{---} \\ | \\ \text{CF}_3 \end{array}\text{---}$, ---O--- ,
 ---CO--- , ---S--- , $\text{---SO}_2\text{---}$,



(1)



---N=N--- , ---CH=CH--- , ---CH=N--- の

中のいずれかである。), ,  の

中のいずれかであり、お互いに同じであっても異なってもよい。また、X₁、X₂は




チレン性不飽和二重結合をもつ基である。),


---NH_2 , ---OH , $\text{---O---C}\equiv\text{N}$, $\text{---C}\equiv\text{N}$ の中のいずれかであり、お互いに同じであっても異なってもよい。)で表わされる付加反応型イミド系化合物。




2. 一般式(II)



(2)





(II)

(式中、 R_1 、 R_2 は、 H 、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、
 の中のいずれかであり、お互いに同じ
 であつても異なつていてもよい。また、 A_1 、

A_2 は、, ,  (R_3 は、
 $-(CH_2)_n-$, $-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{| \quad |}}C-$, $-\overset{CF_3}{\underset{CF_3}{| \quad |}}C-$, $-O-$,
 $-CO-$, $-S-$, $-SO_2-$,


$-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{| \quad |}}C-$, $-\overset{CF_3}{\underset{CF_3}{| \quad |}}C-$,
 $-O-$, $-N=N-$, $-CH=CH-$, $-CH=N-$ の
 中のいずれかである。), ,  の
 中のいずれかであり、お互いに同じであつても


(3)

$-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{| \quad |}}C-$, $-\overset{CF_3}{\underset{CF_3}{| \quad |}}C-$,
 $-O-$, $-N=N-$, $-CH=CH-$, $-CH=N-$ の
 中のいずれかである。), ,  の
 中のいずれかであり、お互いに同じであつても
 異なつていてもよい。)で表わされるアミノ基
 末端イミド系化合物と、一般式 (IV) 及び/又
 は (V)



(IV)


(式中、 D_1 は $\begin{smallmatrix} H & C \\ & || \\ H & C \end{smallmatrix}$,  また


は  (Z は水素、メチル基またはハ
 ログেন原子であり、 n は 1~4 である。)で示




(5)

異なつていてもよい。また、 D_1 、 D_2 は、エ
 チレン性不飽和二重結合をもつ基であり、お互
 いに同じであつても異なつていてもよい。)で
 表わされる付加反応型イミド系化合物。

3. 一般式 (III)



(式中、 R_1 、 R_2 は、 H 、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、
 の中のいずれかであり、お互いに同じ
 であつても異なつていてもよい。また、 A_1 、


A_2 は、, ,  (R_3 は、
 $-(CH_2)_n-$, $-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{| \quad |}}C-$, $-\overset{CF_3}{\underset{CF_3}{| \quad |}}C-$, $-O-$,
 $-CO-$, $-S-$, $-SO_2-$,


(4)

されるエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物お
 よび一般式 (V)




(V)

(式中、 D_2 は $\begin{smallmatrix} H & C \\ & || \\ H & C \end{smallmatrix}$,  ,
 (Z)_n

 (Z は水素、メチル基またはハ
 ログ



ゲン原子であり、 n は 1~4 である。) および
 2~8 個の炭素原子をもち、そのうち、二個の
 カルボニル基と縮合する二つの炭素原子同士が
 二重結合で縮合されている二個のエチレン性不飽
 和基から選ばれる基である。)で示されるエチ
 レン性不飽和ジカルボン酸無水物とを付加反応
 させ、その後、脱水縮合反応させることを特徴
 とする下記一般式 (II)

(6)



〔式中、 R_1 、 R_2 は、 H 、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、
,
 の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 A_1 、

A_2 は、, (R_3 は、



中のいずれかである。), , の
 中のいずれかであり、お互いに同じであつても

(7)

〔産業上の利用分野〕

本発明は、新規な付加反応型のイミド系化合物に係り、特に、成形加工性にすぐれた耐熱性付与に効果の大きいイミド系化合物、及び、この化合物をベースとする組成物に関する。

〔発明の背景〕

従来、耐熱性付与素材として、イミド系材料が注目されている。イミド系材料には、縮合型と付加型の二つの反応形態がある。前者は、耐熱性付与にすぐれる反面、成形加工性に大きな制限があり（特開昭48-31297号公報）、適用分野が極めて狭い領域に限定される。一方、後者は、成形加工性の面では、前者に比べて改善されているとは云うものの、未だ、不十分な上に、接着性、可とう性付与、耐熱性付与の面で十分ではない。すなわち、これまで、成形加工性、耐熱性、接着性、可とう性のバランス化を達成できる素材はなかった。


〔発明の目的〕

本発明の目的は、成形加工性にすぐれ、しかも、

(9)

異なつていてもよい。また、 D_1 、 D_2 は、エチレン性不飽和二重結合をもつ基であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。〕で表わされる付加反応型イミド系化合物の製造方法。

4. 一般式〔VI〕が、



であることを特徴とする付加反応型イミド系化合物。

5. 特許請求の範囲第1項の付加反応型のイミド系化合物を含む樹脂組成物。

3. 発明の詳細な説明

(8)


耐熱性、可とう性、接着性のバランス化を達成しうる新しい素材、及びこの素材をベースとする樹脂組成を提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明は、従来のポリイミド系材料、すなわち、縮合型と付加型の長所を、分子骨格に採り入れることにより達成された。その要旨は、以下の事項によりなっている。

(1)


一般式〔I〕




〔式中、 R_1 、 R_2 は、 H 、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、
,
 の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 A_1 、

A_2 は、, (R_3 は、

(10)





(11)





(3)

一般式 (III)



〔式中、R₁, R₂ は、H, -CH₃, -C₂H₅,
 の中のいずれかであり、お互いに同じ
 であつても異なつていてもよい。また、A₁,


A₂ は、,  (R₃ は、

(13)


異なつていてもよい。〕で表わされる付加反応
 型イミド系化合物。



(2)


一般式 (II)






(II)

〔式中、R₁, R₂ は、H, -CH₃, -C₂H₅,
 の中のいずれかであり、お互いに同じ
 であつても異なつていてもよい。また、A₁,


A₂ は、,  (R₃ は、




(12)




は (V)



(IV)





〔式中、D₁ は ,  また

(14)





ロゲン原子であり、 R_4 、 R_5 はH又はメチル基、 n は1~4である。)で示されるエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物および一般式(IV)



ゲン原子であり、 R_4 、 R_5 はH又はメチル基、 n は1~4である。)および2~8個の炭素原子をもち、そのうち、二個のカルボニル基と結合する二つの炭素原子同士が二重結合で結ばれ


(15)

$-N=N-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CH=N-$ の
中のいずれかである。) , の

中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 D_1 、 D_2 は、エチレン性不飽和二重結合をもつ基であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。)で表わされる付加反応型イミド系化合物の製造方法。


(4)


一般式(VI)が、








(17)

ている二価のエチレン性不飽和基から選ばれる基である。)で示されるエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物とを付加反応させ、その後、脱水縮合反応させることを特徴とする下記一般式(II)



(式中、 R_1 、 R_2 は、H、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 A_1 、

A_2 は、,  (R_3 は、



(16)


であることを特徴とする付加反応型イミド系化合物。


(5)



(1)項の付加反応型のイミド系化合物を含む樹脂組成物である。


本発明に於いて、前記

一般式(1)




(式中、 R_1 、 R_2 は、H、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 A_1 、 A_2

は、,  (R_3 は、





(18)


-CO-, -S-, -SO₂-,



-N=N-, -CH=CH-, -CH=N-の中

のいずれかである。), ,  中の

いずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、X₁, X₂ は




チレン性不飽和二重結合をもつ基である。)


-NH₂, -OH, -O-C≡N, -C≡N-の
のいずれかであり、お互いに同じであつても異な
つていてもよい。)で表わされる付加反応型イミ

(19)


ド系化合物とは、例えば、次のようなものがある。



(20)




(21)




(実施例1の反応物)


(22)



(25)




(26)




(23)

(実施例2の反応物)




(24)


(実施例3の反応物)




(29)




(30)



(27)




(28)



(31)

いずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 D_1 、 D_2 は、エチレン性不飽和二重結合をもつ基であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。) で表わされる不飽和イミド系化合物、並びにこの化合物の反応重合物は、耐熱性付与の点ですぐれており、積層材、成形材、接着剤、各種繊維材、被覆材など幅広い用途に展開が可能であり、航空宇宙、電気機器、電子部品などの分野への適用に有利である。

該一般式(II)で表わされる不飽和イミド系化合物は、例えば、一般式(III)




〔式中、 R_1 、 R_2 は、 H 、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_5$ の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 A_1 、 A_2

は、 $-\text{C}_6\text{H}_4-$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_3(\text{R}_3)-$ (R_3 は、

(33)

などがあり、これらの中で


一般式(II)




(II)

〔式中、 R_1 、 R_2 は、 H 、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_5$ の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 A_1 、 A_2

は、 $-\text{C}_6\text{H}_4-$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_3(\text{R}_3)-$ (R_3 は、




$-\text{C}_6\text{H}_4-$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_3(\text{R}_3)-$ (R_3 は、




$-\text{N}=\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}-$ の中のいずれかである。)、 $-\text{C}_6\text{H}_4-$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_3(\text{R}_3)-$ (R_3 は、

(32)



$-\text{C}_6\text{H}_4-$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_3(\text{R}_3)-$ (R_3 は、




$-\text{N}=\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}-$ の中のいずれかである。)、 $-\text{C}_6\text{H}_4-$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_3(\text{R}_3)-$ (R_3 は、

いずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。) で表わされるアミノ基末端イミド系化合物と、一般式(IV)及び/又は(V)で表わされるエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物とを公知の方法により、反応させることにより得ることも出来る。すなわち、式(III)のイミド結合をもつジアミン化合物および一般式(IV)及び(V)のエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物を、有機溶剤中で接触させる方法がある。

アミン化合物と不飽和ジカルボン酸無水物とは


(34)

化学量論上は 1 : 2 当量比、工業的には 1 : 1.95 ~ 2.05 当量比が適当である。この反応によつて、一旦、下式 (VI) で示されるアミド酸が生じる。前記有機溶剤として *N*-メチルピロリドン、




N-メチルカプロラクタム、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、ジエチルケトンなどがある。次に、第二段階として、イミドマレインアミド酸を、環化脱水させてイミド環を生成させる。この方法としては、U.S.P.3,018,290号、U.S.P.3,018,292号およびU.S.P.3,127,414号などに記載の公知の方法を用いればよい。即ち、式〔VI〕のアミド酸からの脱水は、無水物として無水酢酸を、アミド酸基1モル当り1.05ないし1.5モルの量で用いて、第三アミン、例えば、トリエチルアミンをアミド酸基1モルに対して0.15ないし0.5モルを添加し、更に、触媒

(35)



を経て得られる。

また、例えば、




BTA

ビスクロー（２，２，２）－オクテンー（７）－
（２，３，５，６）、テトラカルボン酸二無水物、
１モルと、芳香族ジアミンおよび／または脂肪族
ジアミンの２モルと、エチレン性不飽和ジカルボ

(37)


としてアミド基 1 モルに対して 0.5 ないし 0.05 モルの酢酸ニツケル、酢酸ナトリウム、酢酸カリウムなどの存在下でアセトン中で行うとよい。例えば、本発明の付加反応型のイミド系化合物の中でも、特に有用な付加反応型のエーテルイミド系化合物は、以下の反応過程







(36)


ン酸無水物 2 モルとを、同時に、5℃以下の窒素雰囲気中で、攪拌反応を行ない、アミド酸を生成した後、無水酢酸中で、酢酸カリウム、酢酸ナトリウムなどの塩、及び／又は、トリエチルアミンなどの第三級アミンの存在下で、脱水縮合反応を進行させて、本発明の付加反応型イミド系化合物を得ることも出来る。

前記、一般式〔Ⅲ〕





〔式中、 R_1 、 R_2 は、 H 、 $-CH_3$ 、 $-C_2H_5$ 、
 の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 A_1 、 A_2

は、, ,  (R₈ は、




(38)

$-\text{CO}-$, $-\text{S}-$, $-\text{SO}_2-$,
 $-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-$, $-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-$,
 $-\text{N}=\text{N}-$, $-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{N}-$ の中
 のいずれかである。),  の中のい
 ずれかであり、お互いに同じであつても異なつて
 いてもよい。) で表わされるアミノ基炭素イミド
 系化合物とは、前記の




を始め

(39)




N , N -ジアミノ・ヘキサメチレン〔ビスクロー
 (2, 2, 2) オクテン- (7) - 2 : 3, 5 :
 6-テトラカルボン酸- 2 : 3, 5 : 6-ジイミ
 ド




N , N -ジアミノジフェニルメタン〔ビスクロー
 (2, 2, 2) オクテン- (7) - 2 : 3, 5 :
 6-テトラカルボン酸- 2 : 3, 5 : 6-ジイミ
 ド

(40)




あるいは、



などがある。


また、本発明の一般式〔Ⅳ〕及び／又は〔Ⅴ〕



〔式中、 D_1 , D_2 前記と同じであり、エチレン
 性不飽和二重結合を含む二価の有機基であり、お
 互いに同じであつても異なつていてもよい。〕で
 表わされるエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物
 は、例えば、無水マレイン酸、無水シトラコン酸、

(41)

無水イタコン酸、無水ピロシコン酸、無水ジクロ
 ルマレイン酸、あるいは、これらの化合物とジシ
 クロジエンとのディールス・アルダ付加物、



などがある。

また、本発明の一般式〔Ⅱ〕で表わされる、付
 加反応型イミド系化合物は、ポリアミン、特にジ
 アミンと反応して、可視性のすぐれた耐熱材料と
 なる。ここで、アミン系化合物は、例えば、 m -
 フェニレンジアミン、 p -フェニレンジアミン、
 ベンジジン、3, 3'-ジメチル-4, 4'-ジア
 ミノビフェニル、3, 3'-ジクロロベンジジン、

(42)

3, 3-ジメトキシベンジジン、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)エタン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)-1, 3-ジクロロ-1, 1, 3, 3-テトラフルオロプロパン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジアミノジフェニルスルファイド、3, 3'-ジアミノジフェニルスルファイド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルホオキシド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン、3, 3'-ジアミノジフェニルスルホン、3, 3'-ジアミノジベンゾフェノン、4, 4-ジアミベンゾフェノン、3, 4'-ジアミノベンゾフェノン、N, N-ビス(4-アミノフェニル)アニリン、N, N-ビス(4-アミノフェニル)メチルアミン、N, N-ビス(4-アミノフェニル)-n-ブチルアミン、N, N-ビス(4-アミノフェニル)アミン、m-アミノベンゾイル-p-アミノアニリド、4-

(43)

ブタメチレンジアミン、4, 4-ジメチルヘブタメチレンジアミン、5-メチルナメチレンジアミン、1, 4-ジアミンシクロヘキサン、ビス(p-アミノシクロヘキシル)メタン、3-メトキシヘキサメチレンジアミン、1, 2-ビス(3-アミノプロポキシ)エタン、ビス(3-アミノプロピル)スルファイド、N, N-ビス(3-アミノプロピル)メチルアミンなどが挙げられる。

又、N-アリアル置換芳香族トリアミンの例としては、2, 4-ジアミノジフェニルアミン、2, 4-ジアミノ-5-メチル-ジフェニルアミン、2, 4-ジアミノ-4'-メチル-ジフェニルアミン、1-アニリノ-2, 4-ジアミノナフタリン、3, 3'-ジアミノ-4-アニリノベンゾフェノンなどがある。

また、成形加工性の改良、あるいは、硬化物の可とう性付与、接着性向上の観点から、特に好ましいアミン系化合物として、例えば、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-メチル-4-(4-

(45)

アミノフェニル-3-アミノベンゾエイト、4, 4'-ジアミノアゾベンゼン、3, 3'-ジアミノアゾベンゼン、ビス(3-アミノフェニル)ジエチルシラン、ビス(4-アミノフェニル)フェニルホスフィンオキシド、ビス(4-アミノフェニル)エチルホスフィンオキシド、1, 5-ジアミノナフタリン、2, 6-ジアミノピリジン、2, 5-ジアミノ-1, 3, 4-オキサジアゾール、m-キシリレンジアミン、p-キシリレンジアミン、2, 4(p-β-アミノ-第三級ブチルフェニル)エーテル、p-ビス-2-(2-メチル-4-アミノベンチル)ベンゼン、p-ビス(1, 1-ジメチル-5-アミノベンチル)ベンゼン、ヘキサメチレンジアミン、ヘブタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、デカメチレンジアミン、2, 11-ジアミノドデカン、1, 12-ジアミノオクタデカン、2, 2-ジメチルプロピレンジアミン、2, 5-ジメチルヘキサメチレンジアミン、3-メチルヘブタメチレンジアミン、2, 5-ジメチルヘ-

(44)

アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-クロロ-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-プロモ-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-エチル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-プロピル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-イソプロピル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-ブチル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-sec-ブチル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[3-メトキシ-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、1, 1-ビス[3-メチル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、1, 1-ビス[3-クロロ-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、1, 1-ビス[3-プロモ-4-



(46)

- (4-アミノフェノキシ) フェニル] エタン、
 ビス [4 - (4-アミノフェノキシ) フェニル]
 メタン、ビス [3-メチル-4 - (4-アミノフ
 エノキシ) フェニル] メタン、ビス [3-クロ
 ロ-4 - (4-アミノフェノキシ) フェニル] メ
 タン、ビス [3-ブromo-4 - (4-アミノフェ
 ノキシ) フェニル] メタン、1, 1, 1, 3, 3,
 3, -ヘキサフルオロ-2, 2-ビス [4 - (4
 -アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、1,
 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサクロロ-2, 2-
 ビス- [4 - (4-アミノフェノキシ) フェニル]
 プロパン、3, 3-ビス [4 - (4-アミノフェ
 ノキシ) フェニル] ペンタン、1, 1-ビス [4
 - (4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、
 1, 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサフルオロ-2,
 2-ビス [3, 5-ジメチル-4 - (4-アミノ
 フェノキシ) フェニル] プロパン、1, 1, 1,
 3, 3, 3, -ヘキサフルオロ-2, 2-ビス
 [3, 5-ジブromo-4 - (4-アミノフェノキ
 シ) フェニル] プロパン、1, 1, 1, 3, 3,




(47)

3, -ヘキサフルオロ-2, 2-ビス [3-メチ
 ル-4 - (4-アミノフェノキシ) フェニル] プ
 ロパン、また、2, 4-ビス [4 - (4-アミノ
 フェノキシ) フェニル] -2-メチルペンタン、
 2, 4-ビス [4 - (4-アミノフェノキシ) フ
 エニル] -2-(フルオロ)-メチルペンタン、
 あるいは、1-[4-(3-アミノフェノキシ)
 フェニル]-1, 3, 3-トリメチル-6-(3
 -アミノフェノキシ) インダン、6, 6'-ビス
 (3-アミノフェノキシ)-3, 3, 3', 3'
 -テトラメチル-1, 1'-スピロビインダンな
 どのエーテルジアミ系化合物がある。

また、接着性改容、耐湿性、低応力化を計るに
 は、




(48)



〔式中、m は 1 ~ 100 である。〕

などのシロキサン系化合物を併用することが有効
 である。

もちろん、本発明の樹脂組成物には、従来、公
 知の N, N' -置換ビスマレイミド次式




〔式中、R はアルキレン基、アリレン基またはそ
 れらの置換された二価の有機基を示す〕で表わさ

(49)

れる化合物で、例えば N, N' -エチレンビスマ
 レイミド、N, N' -ヘキサメチレンビスマレイ
 ミド、N, N' -ドデカメチレンビスマレイミド、
 N, N' -m-フェニレンビスマレイミド、N,
 N' -4, 4' -ジフェニルエーテルビスマレイ
 ミド、N, N' -4, 4' -ジフェニルメタンビ
 スマレイミド、N, N' -4, 4' -ジシクロヘ
 キシルメタンビスマレイミド、N, N' -4,
 4' -メタキシレンビスマレイミド、N, N' -
 4, 4' -ジフェニルシクロヘキサンのビスマレイ
 ミド等を挙げることができ、又、これらの二種以
 上を混合して使用することもできる。更に、モノ
 置換マレイミド、トリ置換マレイミド、テトラ置
 換マレイミドと前述の置換ビスマレイミドとの混
 合物も、適宜、使用することができる。

また、一般式 (IV)



(50)

(式中、R₁～R₄は水素、低級アルキル基、低級アルコキシ基、塩素または臭素を示し、互いに同じであつても異なつていてもよい。R₅およびR₆は水素、メチル基、エチル基、トリフルオルメチル基またはトリクロロメチル基、また、D₁、D₂はエチレン性不飽和二重結合を有する二価の有機基であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。)で表わされる不飽和ビスエーテルイミド系化合物を用いることは、耐熱性と可とう性との両立を可能とし、無機物、金属ガラスなどに対する接着性の向上、組成物の溶媒への溶解性増大に効果をもたらす。

本発明の一般式(Ⅳ)で表わされるビスエーテルイミド系化合物としては、例えば２，２-ビス〔４-(４-マレイミドフェノキシ)フェニル〕プロパン、２，２-ビス〔３-メチル-４-(４-マレイミドフェノキシ)フェニル〕プロパン、２，２-ビス〔３-クロロ-４-(４-マレイミドフェノキシ)フェニル〕プロパン、２，２-ビス〔３-ブromo-４-(４-マレイミドフェノキシ)フェニル〕プロパン等が挙げられる。


(51)

-マレイミドフエノキシ) フェニル) メタン、ビス〔3-クロロ-4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) メタン、ビス〔3-プロモ-4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) メタン、1, 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサフルオロ-2, 2-ビス〔4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサクロロ-2, 2-ビス-〔4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) プロパン、3, 3-ビス〔4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) ペンタン、1, 1-ビス〔4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサフルオロ-2, 2-ビス〔3, 5-ジプロモ-4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサフルオロ-2, 2-ビス〔3-メチル-4-(4-マレイミドフエノキシ) フェニル) プロパンなどがあり、これらの少なくとも一種が用いられる。


また、本発明に於いて、一般式（V）


フェニル} プロパン、2, 2-ビス〔3-エチル-4-(マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 プロパン、2, 2-ビス〔3-プロピル-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 プロパン、2, 2-ビス〔3-イソプロピル-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 プロパン、2, 2-ビス〔3-n-ブチル-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 プロパン、2, 2-ビス〔3-sec-ブチル-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 プロパン、2, 2-ビス〔3-メトキシ-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 プロパン、1, 1-ビス〔4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 エタン、1, 1-ビス〔3-メチル-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 エタン、1, 1-ビス〔3-クロロ-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 エタン、1, 1-ビス〔3-ブロモ-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 エタン、ビス〔4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕
 メタン、ビス〔3-メチル-4-(4-

(52)




〔式中、 D_1 、 D_2 は、2ないし24個の炭素原子をもち、少なくとも重合可能な $\diagup C = C \diagdown$ 結合を含む二価の有機基であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 R_1 、 R_2 は、 $-(CH_2)_n-$ (n は1~10である。)、






.) のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。) で表わされる 2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ(5, 5)ウンデカンの不飽和ビスイミド系化合物を、硬化剤に用いることにより、可とう性付与、低収縮率化、耐クラック性の向上が可能となる。このような化合物は、例えば、




(55)

(56)



(57)

本発明の一般式(1)で表わされる付加反応型イミド系化合物は、ビニル、アリルおよびアクリル型でありうる少なくとも一種の重合可能な



基を含有する単量体を添加することにより変性できる。ここで、単量体は、例えば、スチレン、ビニルトルエン、 α -メチルスチレン、ジビニルベンゼン、ジアリルフタレート、ジアリルフタレートプレポリマ、クロルスチレン、ジクロルスチレン、ブロムスチレン、ジブロムスチレン、ジアリルベンゼンホスホネート、ジアリルアリールホスフィル酸エステル、アクリル酸、メタアクリル酸エステル、トリアリルシアヌレート、トリアリルシアヌレートプレポリマ、トリプロモフェノールアリルエーテルなどがあり、これらの一種または二種以上を併用して使用できる。

また、本発明の一般式(1)で表わされる付加反応型イミド系化合物は、公知の不飽和ポリエステルを加えることにより、硬化前に変性可能である。ここで、不飽和ポリエステルとは、不飽和二

(58)

塩基酸、飽和二塩基酸およびその無水物、または、これらの低級アルキルエステル誘導体等とジオール、または、アルキレンモノオキサイド、および、その誘導体等から、触媒の存在、または、不存在下にエステル化、エステル交換等の反応を利用して縮合、または、付加重合することによつて合成された不飽和基を含有するポリエステル樹脂母体と、エチレン系（例えばビニル基、アリル基等）の重合性化合物、ならびに過酸化触媒との混合物からなるものである。この他に、ビスフェノール A 型ならびにノボラック型等のエポキシ化合物とメタアクリル酸、または、アクリル酸と反応して得られるビニルエステル系樹脂も有用である。ここで、不飽和二塩基酸、飽和二塩基酸の代表的なものは、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、クロロマレイン酸、ジクロロマレイン酸、シトラコン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸、イタコン酸、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸、フタル酸、無水フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、無水メチルグル

(59)

テル等が使用される。また、必要に応じ、本発明の目的を損なわれない範囲で、三官能以上の多塩基酸およびまたは多価アルコールを併用してもよい。架橋剤は、例えば、スチレン、ビニルトルエン、 α -メチルスチレン、ジビニルベンゼン、ジアリルフタレート、ジアリルフタレートプレポリマー、クロルスチレン、ジクロルスチレン、ブロムスチレン、ジブロムスチレン、ジアリルベンゼンホスホネート、ジアリルアリアルホスフィル酸エステル、アクリル酸エステル、メタアクリル酸エステル、トリアリルシアヌレート、トリアリルシアヌレートプレポリマー、トリプロモフェノールアリルエーテルなどが用いられ、本発明で、酸成分、アルコール成分、架橋剤は一種に限定するものではなく二種以上の併用も可能である。また、各種の変性および変性剤の添加も可能である。また、不飽和ポリエステルも一種に限定するものではなく二種以上の混合も可能である。

本発明の一般式〔I〕で表わされる付加反応型イミド系化合物は、ポリアミン、特に、ジアミン

(61)

タル酸、ピメリン酸、ヘキサヒドロフタル酸およびその無水物、テトラヒドロフタル、無水カービツク酸、ヘツト酸およびその無水物、テトラクロフタル酸およびその無水物、テトラブロムフタル酸およびその無水物、これらの低級アルキルエステル等が使用され、ジオール成分は、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリメチレングリコール、テトラメチレングリコール、ヘキサメチレングリコール、2, 2-ジエチルプロパンジオール、1, 3-ネオペンチルグリコール、ジプロムネオペンチルグリコール、ビスフェノールジオキジエチルエーテル、水素化ビスフェノール A、2, 2-ジ(4-ヒドロキシプロポキシフェニル)プロパン、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、3, 3, 3-トリクロロプロピレンオキサイド、2-メチル-3, 3, 3-トリクロロプロピレンオキサイド、フェニールグリシジルエーテル、アリルグリシジルエー


(60)

と反応して、可撓性のすぐれた耐熱材料となる。ここで、アミン系化合物は、例えば、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、ベンジン、3, 3'-ジメチル-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジクロロベンジン、3, 3'-ジメトキシベンジン、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)エタン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)-1, 3-ジクロロ-1, 1, 3, 3-テトラフルオロプロパン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジアミノジフェニルスルファイド、3, 3'-ジアミノジフェニルスルファイド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルホキシド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン、3, 3'-ジアミノジベンゾフェノン、4, 4'-ジアミノベンゾフェノン、3, 4'-ジアミノベンゾフェノン、N, N-ビス

(62)

(4-アミノフェニル)メチルアミン、N, N-ビス(4-アミノフェニル)-n-ブチルアミン、N, N-ビス(4-アミノフェニル)アミン、m-アミノベンゾイル-p-アミノアニリド、4-アミノフェニル-3-アミノベンゾエート、4, 4'-ジアミノアゾベンゼン、3, 3'-ジアミノアゾベンゼン、ビス(3-アミノフェニル)ジエチルシラン、ビス(4-アミノフェニル)フェニルホスフィンオキシド、ビス(4-アミノフェニル)エチルホスフィンオキシド、1, 5-ジアミノナフタリン、2, 6-ジアミノピリジン、2, 5-ジアミノ-1, 1, 4-オキサジアゾール、m-キシリレンジアミン、p-キシリレンジアミン、2, 4-(p-β-アミノ-ε-ブチルフェニル)エーテル、p-ビス-2-(2-メチル-4-アミノベンチル)ベンゼン、p-ビス(1, 1-ジメチル-5-アミノベンチル)ベンゼン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、デカメチレンジアミン、2, 11-ジアミノドデ

(63)



(式中、Xはメチレン基を含むアルキリデン基、mは平均0.1以上の数を示す。)で示されるポリアミンも有用である。特に、可撓性の付与に効果があるのは、2, 2'-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2'-ビス(3-メチル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパンなどジアミン化合物がある。

また、エポキシ化合物を添加することにより、耐熱性、成形加工性のすぐれた硬化物にもなる。

本発明でいうエポキシ化合物は、例えば、ビスフェノールAのグリシジルエーテル、ブタジエンジエポキシサイド、3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-(3, 4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、ビニルシクロヘキサジジオキシサイド、4, 4'-ジ(1, 2-エポキシエチル)ジフェニルエーテル、2, 2-ビス(3, 4-エ

(65)

カン、1, 12-ジアミノオクタデカン、2, 2-ジメチルプロピレンジアミン、2, 5-ジメチレンヘキサメチレンジアミン、3-メチルヘプタメチレンジアミン、2, 5-ジメチルヘプタメチレンジアミン、4, 4-ジメチルヘプタメチレンジアミン、5-メチノナメチレンジアミン、1, 4-ジアミノシクロヘキサン、ビス(p-アミノシクロヘキシル)メタン、3-メトキシヘキサメチレンジアミン、1, 2-ビス(3-アミノプロポキシ)エタン、ビス(3-アミノプロピル)スルファイド、N, N-ビス(3-アミノプロピル)メチルアミンなどがあげられる。また、2, 4-ジアミノジフェニルアミン、2, 4-ジアミノ-5-メチルジフェニルアミン、2, 4-ジアミノ-4'-メチルジフェニルアミン、1-アニリノ-2, 4-ジアミノナフタレン、3, 3'-ジアミノ-4-アニリノベンゾフェノンなどのN-アリアル環芳香族トリアミンがある。さらに、一般式

(64)

ポキシシクロヘキシル)プロパン、レゾルシンのグリシジルエーテル、フロログルシンのジグリシジルエーテル、メチルフロログルシンのジグリシジルエーテル、ビス-(2, 3-エポキシシクロベンチル)エーテル、2-(3, 4-エポキシ)シクロヘキサン-5, 5-スピロ(3, 4-エポキシ)シクロヘキサン-m-ジオキサン、ビス-(3, 4-エポキシ-6-メチルシクロヘキシル)アジペート、N, N'-m-フェニレンビス(4, 5-エポキシ-1, 2-シクロヘキサジカルボキシイミドなどの二官能のエポキシ化合物、パラアミノフェノールのトリグリシジルエーテル、ポリアリルグリシジルエーテル、1, 3, 5-トリ(1, 2-エポキシエチル)ベンゼン、2, 2', 4, 4'-テトラグリシドキシベンゾフェノン、フェノールホルムアルデヒドノラツク樹脂のポリグリシジエーテル、グリセリンのトリグリシジルエーテル、トリメチロールプロパンのトリグリシジルエーテルなどの三官能以上のエポキシ化合物、また、臭素化エポキシ等のハロゲン化エポキ

(66)

シ化合物、あるいは、ヒダントインエポキシ化合物が用いられる。

また、フェノールホルムアルデヒド縮合物との組み合わせ、あるいは、その組み合わせにエポキシ化合物などを加えることにより、成形加工性が増し、また、溶剤に溶解しやすくなり、注型用の用途に使用することができる。

上記硬化剤は、用途、目的に応じて一種以上を使用することが出来る。

特に、フェノールノボラック樹脂は、硬化樹脂の金属インサートに対する密着性、成形時の作業性などの点から、半導体封止用材料の硬化剤成分として好適である。

この樹脂組成物には、エポキシ化合物とノボラック型フェノール樹脂の硬化反応を促進する効果が知られている公知の触媒を使用することが出来る。

このような触媒は、例えば、トリエタノールアミン、テトラメチルブタンジアミン、テトラメチルペタンジアミン、テトラメチルヘキサジアミ

(67)

2-メチル-4-エチルイミダゾール、1-ブチルイミダゾール、1-プロピル-2-メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-ウンデシルイミダゾール、1-シアノエチル-2-フェニルイミダゾール、1-アジン-2-メチルイミダゾール、1-アジン-2-ウンデシルイミダゾールなどのイミダゾール類、トリフェニルホスフィンテトラフェニルボレート、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリエチルアミンテトラフェニルボレート、N-メチルモルホリントテトラフェニルボレート、2-エチル-4-メチルイミダゾールテトラフェニルボレート、2-エチル-1,4-ジメチルイミダゾールテトラフェニルボレートなどのテトラフェニルボロン塩などがある。

また、アルミニウム、チタン、スズ、亜鉛、鉛およびジルコニウムのなかから選ばれた少なくとも一種の金属と、 β -ジケトンおよび β -ケト酸エステルの中から選ばれた配位子とからなる金

(69)

ン、トリエチレンジアミン、ジメチルアニリンなどの三級アミン、ジメチルアミノエタノール、ジメチルアミノペタノールなどのオキシアールキルアミンやトリス(ジメチルアミノメチル)フェノール、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリンなどのアミン類がある。

また、セチルトリメチルアンモニウムブロマイド、セチルトリメチルアンモニウムクロライド、ドデシルトリメチルアンモニウムアイオダイド、トリメチルドデシルアンモニウムクロライド、ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウムクロライド、ベンジルメチルパルミチルアンモニウムクロライド、アリルドデシルトリメチルアンモニウムブロマイド、ベンジルジメチルステアリルアンモニウムブロマイド、ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウムアセテートなどの第四級アンモニウム塩がある。

また、2-エチルイミダゾール、2-ウンデシルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール、

(68)

属キレート化合物が使用される。例えば、トリス(2,4-ペンタンジオナート)アルミニウム、(2,4-ペンタンジオナート)ビス(エチルアセトアセタート)アルミニウム、トリス(エチルアセトアセタート)アルミニウム、ビス(エチルアセトアセタート)チタン、テトラキス(2,4-ペンタンジオナート)チタン、ジブチルビス(2,4-ペンタンジオナート)スズ、ジメチルビス(エチルアセトアセタート)スズ、ビス(2,4-ペンタンジオナート)亜鉛、ビス(エチルアセトアセタート)鉛、テトラキス(エチルアセトアセタート)ジルコニウムなどがある。

また、アルミニウム、チタン、スズ、亜鉛、鉛およびジルコニウムのなかから選ばれた少なくとも一種の金属のアルコレート系化合物が、成分として用いられる。そのようなアルコレート系化合物は、例えば、アルミニウムメチレート、アルミニウムエチレート、アルミニウム*i*-プロピレート、アルミニウム*n*-ブチレート、モノ*sec*-ブトキシアルミニウム、ジ*i*-プロピレ

(70)

ート、エチルアルミニウム、ジエチレート、エチルアルミニウム、ジ-*i*-プロピレート、チタン、テトラ-*i*-プロピレート、スズ、テトラ-*i*-プロピレント、亜鉛、ジ-*i*-プロピレート、鉛、ジ-*i*-プロピレート、ジルコニウム、テトラ-*i*-プロピレートなどがあり、それらは一種もしくは二種以上使用されることができ、また、その一部もしくは全部が重縮合してなるプレポリマとして使用されてもよい。

また、1, 5-ジアザビシクロ(4, 2, 0)オクテン-5, 1, 8-ジアザビシクロ(7, 2, 0)ウンデセン-8, 1, 4-ジアザビシクロ(3, 3, 0)オクテン-4, 3-メチル-1, 4-ジアザビシクロ(3, 3, 0)オクテン-4, 3, 6, 7, 7-テトラメチル-1, 4-ジアザビシクロ(3, 3, 0)オクテン-4, 1, 5-ジアザビシクロ(3, 4, 0)ノネン-5, 1, 8-ジアザビシクロ(7, 3, 0)ドデセン-8, 1, 7-ジアザビシクロ(4, 3, 0)ノネン-6, 1, 5-ジアザビシクロ(4, 3,

(71)

イオン化放射線は、各種加速機からの電子線やコバルト-60等のアイソトープからのガンマ線等を用いることができる。

また、光硬化の際の光源には、太陽光線、タングステン灯、アーク灯、キヤノン灯、ハロゲンランプ、低圧あるいは高圧の水銀灯が使用される。

光硬化の際には、光増感剤の使用を制限するものではない。このようなものには、例えば、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンザスロン、β-メチルアントラキノン、ベンゾフェノン、9, 10-フェナンスレンキノン、アントラキノン、ベンゾフェノン、5-ニトロアセナフテン、1-ニトロナフタレン、ミヒラズケトンあるいは、エオシン、エリスロシン、アクリジンなどがあり、これらの一種以上を併用できる。

本発明の樹脂組成物には、その用途と目的に応じ、適宜各種の樹脂を使用出来る。使用可能な樹脂は、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、

(73)

0) デセン-5, 1, 8-ジアザビシクロ(7, 4, 0)トリデセン-8, 1, 8-ジアザビシクロ(5, 3, 0)デセン-7, 9-メチル-1, 8-ジアザビシクロ(5, 3, 0)デセン-7, 1, 8-ジアザビシクロ(5, 4, 0)ウンデセン-7, 1, 6-ジアザビシクロ(5, 5, 0)ドデセン-6, 1, 7-ジアザビシクロ(6, 5, 0)トリデセン-7, 1, 8-ジアザビシクロ(7, 5, 0)テトラデセン-8, 1, 10-ジアザビシクロ(7, 3, 0)ドデセン-9, 1, 10-ジアザビシクロ(7, 4, 0)トリデセン-9, 1, 14-ジアザビシクロ(11, 3, 0)ヘキサデセン-13, 1, 14-ジアザビシクロ(11, 4, 0)ヘプタデセン-13などのジアザビシクロ-アルケン類なども有用である。これらの化合物は、目的と用途に応じて一種以上を併用することもできる。

本発明の樹脂組成物を硬化させる手段は、上記の加熱方式以外に、イオン化放射線や光(紫外線)による硬化法を用いることができる。

(72)

不飽和ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、ジアリルフタレート樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、付加型イミド樹脂、ポリサルファイド樹脂、シリコン系樹脂(シリコンオイル、シリコンゴム、シリコン重合体を含む)、ポリブタジエン、及び該共重合体、ポリイソブレン、ポリイソブチレン、パーフルオロエチレン、及び共重合体、ホスファゼン系化合物(線状重合体、環状重合体及び、該共重合体を含む)、(メタ)アクリレート樹脂、あるいは、本発明の一般式〔1〕の二官能エポキシ化合物より、誘導される(メタ)アクリレート系化合物などを添加配合することも出来る。

本発明では樹脂組成物に、目的と用途に応じて、各種の無機質や添加剤を配合して用いることが出来る。それらの具体例をあげれば、ジルコン、シリカ、熔融石英ガラス、アルミナ、水酸化アルミニウム、ガラス、石英ガラス、ケイ酸カルシウム、石こう、炭酸カルシウム、マグネサイト、クレー、カオリン、タルク、鉄粉、鋳粉、マイカ、アスベスト、炭化珪素、窒化ホウ素、二硫化モリブデン、

(74)

鉛化合物、鉛酸化物、亜鉛華、チタン白、カーボンブラックなどの充填剤、あるいは、高級脂肪酸、ワックス類などの離型剤、エポキシシラン、ビニルシラン、アミノシラン、ボラン系化合物、アルコキシチタネート系化合物、アルミニウムキレート系化合物などのカップリング剤などである。更に、公知の隠蔽化剤、例えば、アンチモン系化合物、燐系化合物、臭素や塩素を含む化合物を用いることができる。

本発明に於いて、一般式〔I〕で表わされる付加反応型のイミド系化合物は、有機溶剤に可溶性の状態を得ることが好ましい。

この化合物は溶液として、半導体素子などの表面に適用されることが望ましく、溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、エタノール、2-プロパノールなどのアルコール類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、塩化炭化水素、あるいは、N-メチル-2-ピロリドン、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、ジ

(75)

後者の場合には1重量パーセント付近に、適宜、調整することによって達成される。

このようにして、第1図に示すように、例えば、下記の封止成形用エポキシ樹脂組成物6で、保護被覆層3をもつ素子2およびリード線1からなるものを封止成形することにより、樹脂封止型半導体装置を得る。

また、本発明の化合物溶液には、エポキシシラン、アミノシラン、メルカプトシラン、ビニルシランなどのシラン系カップリング剤、あるいは、金属アルコレート、金属キレート系カップリング剤、アルコキシチタネート系カップリング剤、また、ポリブタジエン、及びブタジエン共重合体、シロキサン系化合物、ポリビニルブチラール、フェノキシ樹脂、各種の公知のフッ素系化合物などを配合することにより、半導体素子表面への密着性、接着性の改善を図ると共に、被覆特性（可溶性、耐クラック性）の向上を図ることも出来る。

<実施例1>

攪拌装置、分液ロート、温度計窒素ガス導入管

(77)

メチルスルホオキシドなどの極性溶媒が挙げられる。

それら化合物の溶液は、半導体素子やリード線などの表面に塗布される（第1図3）塗布方法は、溶液中への素子およびリード線の浸漬、素子およびリード線上へのこの溶液の滴下、あるいは、スプレー、スピナ塗布などの方法がある。

上記のような方法によつて化合物溶液を塗布された半導体素子やリード線は、次に光エネルギーは、及び少なくとも室温以上、特に好ましくは100～250℃で加熱焼付け処理される。この処理によつて、本発明の化合物は重合化、橋かけされて、素子上に保護被覆層を形成する。被覆層の厚さは、目的によつて適宜、調整される。すなわち、LSIのソフト・エラー対策のα線遮蔽膜としては10～70μm、好ましくは、30～60μmの厚さが必要であり、多層配線化の層間絶縁膜としては、10μm以下、特に、1μm以下に形成されることが好ましい。それは溶液の濃度を、前者の場合には10重量パーセント付近、

(76)

をセツトした1000mlの四つ口フラスコ中に、無水マレイン酸19.6重量部と、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）200mlを加え、5℃以下に保つた。

次いで、N、N'-ジアミノジフェニルメタン-〔ビスクロ-（2・2・2）オクチン-（7）-2・3・5・6-テトラカルボン酸-2：3，5：6-ジイミド〕56.6重量部を、NMP 400mlに溶解した溶液を、5℃以下に保つた上記無水マレイン酸溶液中に攪拌しながら滴下した。その後、40～50℃で2時間反応させた後、無水酢酸200mlと、酢酸カリウム1.5重量部、トリエチルアミン0.8mlを添加し、60～80℃で約三時間反応させた。

次いで、反応液を、3000mlの冷却水中に投入し、反応物を析出させ、濾過、洗浄した後、減圧下で一昼夜乾燥させ、本発明のイミド系化合物〔A〕を得た。

<実施例2>

実施例1のN、N'-ジアミノジフェニルメタ

(78)

ン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 56.6 重量部の替りに、2, 2-ビス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェニル〕プロパン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 105.6 重量部にした他は、実施例 1 と同じ条件で、反応を行ない、本発明のイミド系化合物〔B〕を得た。

<実施例 3>

実施例 1 の N, N'-ジアミノジフェニルメタン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 56.6 重量部の替りに、2, 2-ビス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェニル〕ヘキサフルオロプロパン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 120 重量部にした他は、実施例 1 と同じ条件で反応を行ない、本発明のイミド系化合物〔C〕を

(79)

次いで、この反応液を、3000ml の冷却水中に投入し、反応物を析出させ、濾過、洗浄した後、減圧下で一昼夜乾燥させ、本発明のイミド系化合物〔D〕を得た。

<実施例 5>

実施例 4 の 2, 2-ビス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェニル〕プロパン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 106 重量部の替りに、2, 2-ビス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェニル〕ヘキサフルオロプロパン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 120 重量部にした他は、実施例 4 と同じ条件で反応を行ない、本発明のイミド系化合物〔E〕を得た。

<実施例 6>

攪拌装置、滴下ロート、温度計、窒素ガス導入管をセットした 1000ml の四つ口フラスコに、臭化シアン 32 重量部を、N, N'-ジメチルア

(81)

得た。

<実施例 4>

攪拌装置、分液ロート、温度計、窒素ガス導入管をセットした 1000ml の四つ口フラスコ中に、エンドメチレンテトラヒドロフタル酸無水物 30.4 重量部と、N, N'-ジメチルアセトアミド (DMAC) 300ml を加え、5℃以下に保った。

次いで、2, 2-ビス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェニル〕プロパン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 106 重量部を、DMAC 400ml に溶解した溶液を、5℃以下に保ったエンドメチレンテトラヒドロフタル酸無水物溶液中に、窒素ガス雰囲気中で、攪拌しながら滴下した。その後、40～50℃で三時間反応させた後、無水酢酸 200ml と酢酸ナトリウム 2.0 重量部、トリエチルアミン 2.0ml を添加し、60～80℃で約四時間反応させた。

(80)

セトアミド (DMAC) 100ml 水 50ml の混合溶媒中に溶解し、更に、炭酸カルシウム 10 重量部を加え、5℃以下に保った。

次に、2, 2-ビス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェニル〕プロパン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕 106 重量部を DMAC 400ml に溶解した溶液を、5℃以下で、上記臭化シアン溶液に、窒素ガス雰囲気中、攪拌下、滴下した。その後、5～20℃で四時間反応させた。

次いで、反応液を 3000ml の冷却水中に投入し、反応物を析出させ、濾過、洗浄した後、減圧下で一昼夜乾燥させ、本発明のジシアナミド系化合物 (A) を得た。

<実施例 7>

実施例 6 の 2, 2-ビス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェニル〕プロパン-〔ビシクロ- (2・2・2) オクチン- (7) - 2・3・5・6-テトラカルボン酸- 2:3, 5:6-ジイミド〕

(82)

ド) 106 重量部の替りに、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ヘキサフルオロプロパン-〔ビスクロ- (2・2・2) オクチン- (7) -2・3・5・6-テトラカルボン酸-2:3, 5:6-ジイミド〕 120 重量部にした他は、実施例 6 と同じ条件で反応を行ない、本発明のジシアナミド系化合物 (B) を得た。

<実施例 8 ~ 18>

実施例 1 ~ 5 で得た、付加反応型イミド系化合物 (A), (B), (C), (D) および (E) を採り上げ、これに、N, N'-4, 4'-ビスマレイミドジフェニルメタン、2, 2-ビス〔4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス〔4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル〕プロパン-〔ビスクロ- (2・2・2) オクチン- (7) -2・3・5・6-テトラカルボン酸-2:3, 5:6-ジイミド〕、

エポキシ化合物 DEN 438 (フェノールノボラック型エポキシ、チバ社製)、

(83)

並びに、硬化促進剤として、ジシアンジアミドとイミダゾール系 2E4MZ-CN (四国化成社製) を、第 1 表に示した所定量配合した。次いで、この配合物に更に、カップリング剤として、エボキシシラン KBM 403 (信越化学社製) 0.8 重量部と、アシレート型チタネート径 S-181 (日本ソーダ社製) 3.2 重量部、熔融石英ガラス粉 40 重量パーセント、平均粒径 1 μ m の球状アルミナ 40 重量パーセント、隠型剤としてヘキストワックス E 2.5 重量部を加えた。

次いで、75~85℃に加熱した 8 インチ径の二本ロールで八分間加熱混練した後、冷却し、粗粉碎して、目的の半導体封止用樹脂組成物を得た。

樹脂組成物を、180℃、70 kg/cm²、1.5 分の条件でトランスファ成形した硬化物より、吸水率を測定した結果を第 1 表に示した。

また、この樹脂組成物を用いて、1M ビット D-RAM メモリ LSI を、180℃、70 kg/cm²、1.5 分の条件でトランスファ成形した。それぞれ五十個の樹脂封止型 LSI を、121℃、2 気

(84)

圧過飽和水蒸気中〔プレッシャーコックテスト (PCT)〕に所定時間放置後、取り出して LSI が電気的に正常に動作するか否かをチェックした。不良品については、それが、LSI 素子上の金属 (A 4) 配線の腐食により生じたものであることの確認を行なった。この不良率の発生状況の程度により、樹脂封止型 LSI の耐湿信頼性を評価した。また、半田浴 (260℃) に十五秒間浸漬した後、上記と同じ耐湿信頼性の評価を行なった。それらの結果を第 1 表に示す。

(85)

第 1 表

実施例		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	比較例
薬材並びに特性													
イミド系化合物 (A) " (B) " (C) " (D) " (E)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25	
N,N'-4,4'-ビスマレイミドジフェニルメタン		50										25	50
2,2-ビス(4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン			50								50	25	
2,2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン				50			50	50	50	50			
2,2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン-(ビスクロロ-(2,2,2)-オクタン-(7)-2,3,5,6-テトラカルボン酸-2:3,5:6ジイミド					50							25	
エポキシ化合物 D E N 4 3 8													
ジソール 2 E 4 M 2 - C N		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
イミダゾール 2 E 4 M 2 - C N		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
吸収 水 転移点 (° C)		1.1	0.8	1.2	0.9	1.7	1.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	2.3
ガラス転移点 (° C)		251	250	257	266	272	255	258	257	258	253	250	220
曲げ強さ (kg / cm ²) at 180 ° C		680	685	685	695	590	690	693	696	690	610	605	590
L S I の耐湿性 P C T 2 5 0 0 h		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
不良率 (%) P C T 3 0 0 0 h		2	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	32
半田浴浸漬後の P C T 2 5 0 0 h		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
不良率 (%) " 2 0 0 0 h		13	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	100
不良率 (%) " 2 5 0 0 h		56	3	12	9	9	8	6	5	7	0	0	

(86)

<実施例 19～29>

実施例 1 と実施例 3 で得た、付加反応型イミド系化合物〔A〕と〔C〕、並びに、実施例 6 と実施例 7 で得た付加反応型ジシアナミド系化合物〔A〕と〔B〕を採り上げ、これらに、不飽和ポリエステル PS-518（日立化成社製：スチレン 40 重量パーセント含む）、2, 2-ビス〔4-（4-アミノフェノキシ）フェニル〕ヘキサフルオロプロパン、オルトジアリルビスフェノール F、2, 2-ビス〔4-（4-マレイミドフェノキシ）フェニル〕プロパン、トリアリルイソシアヌレート、並びに、硬化促進剤として、ベンゾグアナミン、ジシアンジアミド、ジクシルパーオキサイドを、第 2 表に示した所定量配合した。次いで、実施例 8 と同じ添加剤を加え同じ方法で半導体封止用樹脂組成物を得た後、実施例 8 の方法で硬化物及び樹脂封止型半導体装置を作成し、各種試験を行なった。それらの結果を第 2 表に示した。

(87)

第 2 表

素材並びに特性 イミド系化合物 シジアナミド系化合物 不飽和ポリエステル 2,2-ビス(4-アミノフェノキシ)フェニル ヘキサフルオロプロパン オルト-ジアリルビスフェノール 2,2-ビス(4-(4-マレイルミドフェノキシ)フェニル)プロパン トリ-アリルイソシアレート ベンゾグアミン ジシアニド ジクミルパ-オキサイド 吸水性 ガラス転移点 曲げ強さ L S I の耐熱性 不良率 半田浴浸漬後 不良率	実 施 例										29
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イミド系化合物 (A)	50	50	50	50	50						25
イミド系化合物 (C)											
シジアナミド系化合物 (A)						50	50	50	50	50	25
シジアナミド系化合物 (B)											
不飽和ポリエステル PS-518	50					50					
2,2-ビス(4-アミノフェノキシ)フェニル		20					20			20	25
ヘキサフルオロプロパン											
オルト-ジアリルビスフェノール		10	50				10	50			25
2,2-ビス(4-(4-マレイルミドフェノキシ)フェニル)プロパン		20		50			20			30	
トリ-アリルイソシアレート					50				50		
ベンゾグアミン	8	8	8	8	8						
ジシアニド	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ジクミルパ-オキサイド	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
吸水性	1.4	0.8	1.2	1.2	1.3	1.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
ガラス転移点 (°C)	180	252	253	249	250	177	233	236	238	248	254
曲げ強さ (kg/cm ²) at 180°C	310	640	616	604	597	315	622	614	592	626	617
L S I の耐熱性	PCT 2500h	8	3	5	5	7	15	2	0	1	0
不良率 (%)	" 3000h	29	18	20	23	34	41	7	3	6	1
半田浴浸漬後	PCT 1500h	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0
不良率 (%)	" 2000h	69	0	2	1	5	63	0	1	1	0
不良率 (%)	" 2500h	100	7	20	16	26	100	5	2	10	1

(88)

<実施例 30>

スミエポキシESA-011 (住友化学製ビスフェノールA型エポキシ樹脂, エポキシ当量480) 80重量部、実施例5のイミド系化合物(E) 20重量部をメチルエチルケトン40重量部、N-メチルピロリドン40重量部に溶解させ、ジシアンジアミド1.6重量部、1, 2, 3-ベンゾトリアゾール(B7A) 2.0重量部を添加し均一に溶解してエポキシ樹脂組成物を得た。この組成物をガラスクロス(カネボウ硝子繊維社製KS-1600平織り)に含浸し、風乾後130℃に恒温槽中で25分間加熱することによりプリプレグを得た。

プリプレグ六層を160℃、100kg/cm²、20分の条件でプレス成形し、さらに180℃、60分恒温槽中で後硬化して積層板を得た。また、銅箔(古河電工社製32μm)とプリプレグ六層より、前述と同じ条件で銅張り積層板を得た。得られたこれらの積層板をJIS-6481に準じて測定した。特性は次の通りである。

(89)

を形成した後、さらに、上述の樹脂液を塗布、焼付け(前述の条件と同じ)した。(3-Ⅱ層)

なお、第2図は、第二層目の被覆樹脂として、ポリイミド樹脂(日立化成製PIQ)を用いた場合(五層)を示した。

本発明の半導体装置を、フェノールノボラック樹脂を硬化剤としたエポキシ系樹脂成形材料を用いて樹脂パッケージしたメモリ用LSI製品

(1MビットD-RAMメモリ)は、85℃、85%相対湿度中でバイアス印加放電で、三千時間後も、Al配線の腐食による断線故障の発生はなく、耐湿信頼性のすぐれたLSIを得た。

(封着用エポキシ樹脂組成物)

ノボラック型エポキシ樹脂	100重量部
フェノール-ホルムアルデヒド樹脂	55重量部
イミダゾール系触媒	3重量部
溶融石英ガラス粉	480重量部
エポキシシラン	2重量部
ヘキストワックス	2重量部

(91)

吸水率 0.5 重量パーセント (PCT24時間後)

ピール強度 2.2 kg/cm (室温)

" 1.8 kg/cm (160℃)

誘電率 ε 3.2 (室温)

<実施例 31>

実施例3のイミド系化合物(C)をトルエンN-メチル-2-ピロリドン等混合液に溶解して、1重量%の樹脂溶液を調製した。この溶液を、多層(二層)配線絶縁膜として用いた場合の素子構造を、第2図、第3図に示した。

素子の形成は、Si素子基板上に、SiO₂絶縁層、ポリシリコン層、更に、第一層目のアルミニウム配線(4-I)を形成した後、樹脂被覆材料を塗布(スピナー使用)、焼付け(250℃、60分間)した(3-I)のうち、ポジレジストを塗布して、マルホールのパターニングを行なった。次いで、CF₄-O₂を反応ガスとしてプラズマエッチした。次いでO₂を反応ガスとするプラズマアツシャーによつてポジレジストを除去した。

次いで、第二層目のアルミニウム配線(4-II)

(90)

カーボンブラック

1重量部

上記配合組成物を、70~80℃に加熱した二本ロールで十分間、混練した後、粗粉砕して封止用樹脂組成物を作成した。

この被覆を施された半導体素子は、樹脂封止の他、キャン、半田融着セラミックス、ガラス融着セラミックスなどを用いた封止が採用出来る。

(発明の効果)

本発明の付加反応型イミド系化合物は、半導体封止材料として、十分適用可能なすぐれた成形加工性を持ち、しかも、硬化物は、耐熱性、耐湿性にすぐれている。また、その化合物をベースとした組成物で封止した半導体装置は耐熱性、耐湿信頼性にすぐれている。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の樹脂組成物を被覆材として用いた樹脂封止型半導体装置の断面図、第2図及び第3図は、本発明の樹脂組成物を多層配線層間絶縁膜に用いた場合のLSIの部分断面図である。1…リード線、2…半導体素子、3…保護被覆材


(92)

脂、5…縮合型ポリイミドPIQ、6…モールド
樹脂、7…熱酸化膜。

代理人 弁理士 小川 勝男




第 1 図



(93)

第 2 図



第 3 図

